

PLAATRUBBER

CR Neopreen



Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
251000001.5	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	15	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	1.5	1400	251000001.5
251000001.5A	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	15	zwart	zwart	1		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	1.5	1400	251000001.5A
251000001	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	20	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	1	1400	251000001

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
251000010	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	10	1200	251000010
251000010A	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	10	1400	251000010A
251000010C	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	5	zwart	zwart	2		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	10	1400	251000010C
251000012A	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	12	1400	251000012A
251000015	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	15	1400	251000015

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
251000002	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	2	1200	251000002
251000002A	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	2	1400	251000002A
251000002B	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	1		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	2	1400	251000002B
251000020	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	20	1400	251000020
251000025	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	25	1400	251000025

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
251000003	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	3	1200	251000003
251000003A	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	3	1400	251000003A
251000003B	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	1		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	3	1400	251000003B
251000003C	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	2		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	3	1400	251000003C
251000004	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	4	1200	251000004

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
251000004A	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	4	1400	251000004A
251000004B	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	1		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	4	1400	251000004B
251000004C	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	2		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	4	1400	251000004C
251000005	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	5	1200	251000005
251000005B	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	5	1400	251000005B

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
251000005C	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	1		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	5	1400	251000005C
251000005D	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	2		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	5	1400	251000005D
251000006	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	6	1400	251000006
251000006A	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	2		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	6	1400	251000006A
251000008	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	8	1200	251000008

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
251000008A	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	8	1400	251000008A
251000008B	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	5	zwart	zwart	2		65	Op rol	Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	8	1400	251000008B
251000015P	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	1	zwart	zwart	0	y	65		Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	15	1000	251000015P
251000020P	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	1	zwart	zwart	0	y	65		Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	20	1000	251000020P
251000025P	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	1	zwart	zwart	0	y	65		Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	25	1000	251000025P

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
251000030P	beide zijden glad	3.5	-20°C tot +90°C	1.45	250	1	zwart	zwart	0	y	65		Standaard	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	30	1000	251000030P
251000010B	beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	450	5	zwart	zwart	0		40	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	10	1200	251000010B
251000015B	beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	450	5	zwart	zwart	0		40	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	15	1200	251000015B
251000002C	beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	450	10	zwart	zwart	0		40	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	2	1400	251000002C
251000020A	beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	450	5	zwart	zwart	0		40	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	20	1200	251000020A

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)			EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
251000003D	beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	450	10	zwart	zwart	0		40	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	3	1400	251000003D
251000004D	beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	450	10	zwart	zwart	0		40	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	4	1400	251000004D
251000005A	beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	450	10	zwart	zwart	0		40	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	5	1400	251000005A
251000006B	beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	450	10	zwart	zwart	0		40	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	6	1400	251000006B
251000008C	beide zijden glad	5	-20°C tot +80°C	1.4	450	5	zwart	zwart	0		40	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	8	1200	251000008C

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (*Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
251000010F	beide zijden glad	10	-30°C tot +120°C	1.4	350	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - hoge mechanische waarden - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	10	1400	251000010F
251000002AAA	beide zijden glad	10	-30°C tot +120°C	1.4	350	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - hoge mechanische waarden - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	2	1400	251000002AAA
251000003F	beide zijden glad	10	-30°C tot +120°C	1.4	350	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - hoge mechanische waarden - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	3	1400	251000003F
251000004E	beide zijden glad	10	-30°C tot +120°C	1.4	350	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - hoge mechanische waarden - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	4	1400	251000004E

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
251000005F	beide zijden glad	10	-30°C tot +120°C	1.4	350	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - hoge mechanische waarden - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	5	1400	251000005F
251000006C	beide zijden glad	10	-30°C tot +120°C	1.4	350	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - hoge mechanische waarden - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	6	1400	251000006C
251000008D	beide zijden glad	10	-30°C tot +120°C	1.4	350	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - hoge mechanische waarden - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	8	1400	251000008D
251000001A	beide zijden glad	10	-30°C tot +120°C	1.4	350	20	zwart	zwart	0		651	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	zuur en chemisch bestendig - hoge mechanische waarden - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	1	1400	251000001A

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
251000001B	beide zijden glad	5	-25°C tot +125°C	1.45	250	20	Wit	wit	0		65	Op rol	Voedingskwaliteit	zuur en chemisch bestendig - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	1	1400	251000001B
251000002E	beide zijden glad	5	-25°C tot +125°C	1.45	250	10	Wit	wit	0		65	Op rol	Voedingskwaliteit	zuur en chemisch bestendig - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	2	1400	251000002E
251000003E	beide zijden glad	5	-25°C tot +125°C	1.45	250	10	Wit	wit	0		65	Op rol	Voedingskwaliteit	zuur en chemisch bestendig - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	3	1400	251000003E
251000004G	beide zijden glad	5	-25°C tot +125°C	1.45	250	10	Wit	wit	0		65	Op rol	Voedingskwaliteit	zuur en chemisch bestendig - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	4	1400	251000004G
251000005H	beide zijden glad	5	-25°C tot +125°C	1.45	250	10	Wit	wit	0		65	Op rol	Voedingskwaliteit	zuur en chemisch bestendig - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	5	1400	251000005H

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
251000006E	beide zijden glad	5	-25°C tot +125°C	1.45	250	10	Wit	wit	0		65	Op rol	Voedingskwaliteit	zuur en chemisch bestendig - uitstekende bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	6	1400	251000006E
251000010E	beide zijden glad	4	-20°C tot +80°C	1.45	200	5	zwart	zwart	0		50	Op rol	Zacht	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	10	1400	251000010E
251000002D	beide zijden glad	4	-20°C tot +80°C	1.45	200	10	zwart	zwart	0		50	Op rol	Zacht	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	2	1400	251000002D
251000003G	beide zijden glad	4	-20°C tot +80°C	1.45	200	10	zwart	zwart	0		50	Op rol	Zacht	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	3	1400	251000003G
251000004F	beide zijden glad	4	-20°C tot +80°C	1.45	200	10	zwart	zwart	0		50	Op rol	Zacht	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	4	1400	251000004F

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
251000005G	beide zijden glad	4	-20°C tot +80°C	1.45	200	10	zwart	zwart	0		50	Op rol	Zacht	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	5	1400	251000005G
251000006D	beide zijden glad	4	-20°C tot +80°C	1.45	200	10	zwart	zwart	0		50	Op rol	Zacht	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	6	1400	251000006D
251000008E	beide zijden glad	4	-20°C tot +80°C	1.45	200	5	zwart	zwart	0		50	Op rol	Zacht	zuur en chemisch bestendig - redelijke bestendigheid tegen de inwerking van ozon, hitte en vorst - slechte koude flexibiliteit	8	1400	251000008E