



PLAAT RUBBER

EPDM



Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
252000001C	beide zijden glad	5	-40°C tot +130°C	1.3	300	20	Wit	wit	0		60	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	1	1400	252000001C
252000010C	beide zijden glad	5	-40°C tot +130°C	1.3	300	5	Wit	wit	0		60	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	10	1400	252000010C

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
252000002B	beide zijden glad	5	-40°C tot +130°C	1.3	300	10	Wit	wit	0		60	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	2	1400	252000002B
252000003E	beide zijden glad	5	-40°C tot +130°C	1.3	300	10	Wit	wit	0		60	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	3	1400	252000003E
252000004D	beide zijden glad	5	-40°C tot +130°C	1.3	300	10	Wit	wit	0		60	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	4	1400	252000004D
252000005D	beide zijden glad	5	-40°C tot +130°C	1.3	300	10	Wit	wit	0		60	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	5	1400	252000005D

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
252000006D	beide zijden glad	5	-40°C tot +130°C	1.3	300	10	Wit	wit	0		60	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	6	1400	252000006D
252000008E	beide zijden glad	5	-40°C tot +130°C	1.3	300	5	Wit	wit	0		60	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	8	1400	252000008E
2520000015	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	15	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	1.5	1400	2520000015
252000001A	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	20	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	1	1400	252000001A

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
252000010	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	10	1400	252000010
252000010A	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	10	1400	252000010A
252000012	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	12	1400	252000012
252000015	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	15	1400	252000015

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
252000002	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	2	1200	252000002
252000002A	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	2	1400	252000002A
252000020	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	20	1400	252000020
252000003	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	3	1200	252000003

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
252000003C	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	3	1400	252000003C
252000003A	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	1		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	3	1400	252000003A
2520000004	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	4	1200	2520000004
252000004A	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	4	1400	252000004A

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
252000005	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	5	1200	252000005
252000005A	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	5	1400	252000005A
252000006	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	6	1200	252000006
252000006A	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	6	1400	252000006A

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
252000008	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	8	1200	252000008
252000008A	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	8	1400	252000008A
252000010P	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	1	zwart	zwart	0	y	65		Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	10	1000	252000010P
252000015P	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	1	zwart	zwart	0	y	65		Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	15	1000	252000015P

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
252000020P	beide zijden glad	5	-25°C tot +90°C	1.45	250	1	zwart	zwart	0	y	65		Standaard	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	20	1000	252000020P
252000002E	beide zijden glad	11	-40°C tot +130°C	1.13	400	10	zwart	zwart	0		70	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	2	1400	252000002E
252000003H	beide zijden glad	11	-40°C tot +130°C	1.13	400	10	zwart	zwart	0		70	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	3	1400	252000003H
252000003I	beide zijden glad	10	-25°C tot +100°C	1.15		10	zwart	zwart	0		27	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	3	1400	252000003I

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
252000005F	beide zijden glad	10	-25°C tot +100°C	1.15		10	zwart	zwart	0		27	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	5	1400	252000005F
252000001B	beide zijden glad	8	-40°C tot +130°C	1.25	350	20	zwart	zwart	0		65	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	1	1400	252000001B
252000010D	beide zijden glad	6	-40°C tot +130°C	1.35	250	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	10	1400	252000010D
252000002C	beide zijden glad	8	-40°C tot +130°C	1.25	350	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	2	1400	252000002C

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
252000003G	beide zijden glad	8	-40°C tot +130°C	1.25	350	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	3	1400	252000003G
252000004B	beide zijden glad	6	-40°C tot +130°C	1.35	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	4	1400	252000004B
252000005E	beide zijden glad	6	-40°C tot +130°C	1.35	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	5	1400	252000005E
252000006C	beide zijden glad	6	-40°C tot +130°C	1.35	250	10	zwart	zwart	0		65	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	6	1400	252000006C

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode	
252000008D	beide zijden glad	6	-40°C tot +130°C	1.35	250	5	zwart	zwart	0		65	Op rol	Uitstekende Kwaliteit	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	8	1400	252000008D
252000010B	beide zijden glad	4	-30°C tot +90°C	1.45	200	5	zwart	zwart	0		50	Op rol		goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	10	1400	252000010B
252000002D	beide zijden glad	4	-30°C tot +90°C	1.45	200	10	zwart	zwart	0		50	Op rol		goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	2	1400	252000002D
2520000002F	beide zijden glad	4	-30°C tot +90°C	1.45	200	10	zwart	zwart	1		50	Op rol		goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	2	1400	2520000002F

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
252000003D	beide zijden glad	4	-30°C tot +90°C	1.45	200	10	zwart	zwart	0		50	Op rol	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	3	1400	252000003D
252000004C	beide zijden glad	4	-30°C tot +90°C	1.45	200	10	zwart	zwart	0		50	Op rol	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	4	1400	252000004C
252000005C	beide zijden glad	4	-30°C tot +90°C	1.45	200	10	zwart	zwart	0		50	Op rol	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	5	1400	252000005C
252000006B	beide zijden glad	4	-30°C tot +90°C	1.45	200	10	zwart	zwart	0		50	Op rol	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	6	1400	252000006B

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rek bij breuk (%)	Lengte (m)	Kleur	Kleur	Inlagen	In plaatvorm	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Artikelcode
252000008C	beide zijden glad	4	-30°C tot +90°C	1.45	200	5	zwart	zwart	0		50	Op rol	goede hitte-, verouderings- en weersbestendigheid - matige bestendigheid tegen vele chemicaliën - uitermate geschikt voor buiten - niet geschikt voor aardolie vloeistoffen	8	1400	252000008C