



PLAAT RUBBER

Silicone



Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rolbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
7000.10.1000SIL	beide zijden glad	0.6	-70°C tot +200°C	0.25	10	1000	100	Wit	transparant/wit	10	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	10	7000.10.1000SIL
7000.12.1000SIL	beide zijden glad	0.6	-70°C tot +200°C	0.25	1	1000	100	Wit	transparant/wit	10	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	12	7000.12.1000SIL
7000.15.1000SIL	beide zijden glad	0.6	-70°C tot +200°C	0.25	1	1000	100	Wit	transparant/wit	10	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	15	7000.15.1000SIL
7000.02.1000SIL	beide zijden glad	0.6	-70°C tot +200°C	0.25	10	1000	100	Wit	transparant/wit	10	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	2	7000.02.1000SIL
7000.20.1000SIL	beide zijden glad	0.6	-70°C tot +200°C	0.25	1	1000	100	Wit	transparant/wit	10	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	20	7000.20.1000SIL

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
7000.25.1000SIL	beide zijden glad	0.6	-70°C tot +200°C	0.25	1	1000	100	Wit	transparant/wit	10	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	25	7000.25.1000SIL
7000.03.1000SIL	beide zijden glad	0.6	-70°C tot +200°C	0.25	10	1000	100	Wit	transparant/wit	10	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	3	7000.03.1000SIL
7000.04.1000SIL	beide zijden glad	0.6	-70°C tot +200°C	0.25	10	1000	100	Wit	transparant/wit	10	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	4	7000.04.1000SIL
7000.05.1000SIL	beide zijden glad	0.6	-70°C tot +200°C	0.25	10	1000	100	Wit	transparant/wit	10	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	5	7000.05.1000SIL
7000.06.1000SIL	beide zijden glad	0.6	-70°C tot +200°C	0.25	10	1000	100	Wit	transparant/wit	10	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	6	7000.06.1000SIL
7000.08.1000SIL	beide zijden glad	0.6	-70°C tot +200°C	0.25	10	1000	100	Wit	transparant/wit	10	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	8	7000.08.1000SIL
2200000015B	beide zijden glad	6	-90°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Blauw	blauw	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	1.5	2200000015B

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
220000001B	beide zijden glad	6	-90°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Blauw	blauw	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	1	220000001B
220000010B	beide zijden glad	6	-90°C tot +200°C	1.2	5	1200	200	Blauw	blauw	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	10	220000010B
220000012B	beide zijden glad	6	-90°C tot +200°C	1.2	5	1200	200	Blauw	blauw	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	12	220000012B
220000002C	beide zijden glad	6	-90°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Blauw	blauw	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	2	220000002C

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
220000003B	beide zijden glad	6	-90°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Blauw	blauw	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	3	220000003B
220000004B	beide zijden glad	6	-90°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Blauw	blauw	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	4	220000004B
220000005B	beide zijden glad	6	-90°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Blauw	blauw	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	5	220000005B
220000006B	beide zijden glad	6	-90°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Blauw	blauw	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	6	220000006B

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
220000008B	beide zijden glad	6	-90°C tot +200°C	1.2	5	1200	200	Blauw	blauw	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	8	220000008B
2200000015	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Rood	rood	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	1.5	2200000015
220000001	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Rood	rood	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	1	220000001
220000010	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	5	1200	200	Rood	rood	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	10	220000010

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)	EIGENSCHAPPEN		Dikte (mm)	Artikelcode
220000012	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	5	1200	200	Rood	rood	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	12	220000012
220000002	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Rood	rood	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	2	220000002
220000003	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Rood	rood	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	3	220000003
220000004	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Rood	rood	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	4	220000004

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)	EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
220000005	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Rood	rood	60	Standaard	5	220000005
220000006	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Rood	rood	60	Standaard	6	220000006
220000008	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	5	1200	200	Rood	rood	60	Standaard	8	220000008
2200000015A	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Transparant/Wit	transparant/wit	60	Standaard	1.5	2200000015A

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
220000001A	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Transparant/Wit	transparant/wit	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	1	220000001A
220000010A	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	5	1200	200	Transparant/Wit	transparant/wit	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	10	220000010A
220000012A	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	5	1200	200	Transparant/Wit	transparant/wit	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	12	220000012A
220000002A	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Transparant/Wit	transparant/wit	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	2	220000002A

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)	EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
220000003A	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Transparant/Wit	transparant/wit	60	Standaard	3	220000003A
220000004A	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Transparant/Wit	transparant/wit	60	Standaard	4	220000004A
220000005A	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Transparant/Wit	transparant/wit	60	Standaard	5	220000005A
220000006A	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	10	1200	200	Transparant/Wit	transparant/wit	60	Standaard	6	220000006A

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)		EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode
220000008A	beide zijden glad	6	-60°C tot +200°C	1.2	5	1200	200	Transparant/Wit	transparant/wit	60	Standaard	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - geschikt voor koud en warm drinkwater tot 85°C volgens BS 6920 (WRAS Approval N° 0806508) - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	8	220000008A
2200000015C	beide zijden glad	8	-60°C tot +200°C		10	1200	300	Blauw	blauw	69	Voedingskwaliteit	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	1.5	2200000015C
220000002D	beide zijden glad	8	-60°C tot +200°C		10	1200	300	Blauw	blauw	69	Voedingskwaliteit	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	2	220000002D
220000003C	beide zijden glad	8	-60°C tot +200°C		10	1200	300	Blauw	blauw	69	Voedingskwaliteit	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	3	220000003C
220000005C	beide zijden glad	8	-60°C tot +200°C		10	1200	300	Blauw	blauw	69	Voedingskwaliteit	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	5	220000005C

Artikelcode	Uitvoering	Treksterkte (Mpa)	Temperatuur °C	Soortelijk gewicht (g/cm3)	Rollengte (m)	Rollbreedte (mm)	Rek bij breuk (%)	Kleur	Kleur	Hardheid (°Shore)	EIGENSCHAPPEN	Dikte (mm)	Artikelcode	
220000006C	beide zijden glad	8	-60°C tot +200°C		10	1200	300	Blauw	blauw	69	Voedingskwaliteit	uitstekende temperatuursbestendigheid - voedingskwaliteit volgens FDA 21 CFR 177.2600 - slecht bestand tegen brandstoffen - zeer goede weerstand tegen ozon, zuurstof en gassen	6	220000006C